



RE COAT +

L'indispensable de l'isolation thermique par l'extérieur.



Épaisseurs de 60 à 240 mm
Dimensions 1200 X 600 mm

Panneaux rigides en laine de roche mono-densité, finition nue, destinés à l'I.T.E sous enduit.

Application

Panneaux incombustibles dédiés à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit (ETICS).

Avantages

- Performances élevées d'isolation thermique ($\lambda 0.035$)
- Réduit les nuisances sonores
- Sécurité en cas d'incendie ($PCS < 1$)
- Très bon comportement face à l'eau
- Matériaux naturels issus de la roche volcanique
- Densité 110 kg/m³ :
 - Excellente tenue mécanique
 - Facilité de découpe
 - Réduction possible du nombre de chevilles
 - Meilleur déphasage
 - Excellentes valeurs au débouffage






Sécurité incendie



Facilité de pose

PERFORMANCES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	NORMES
Conductivité thermique (λ D)	0.035 W/m.K	EN 12667 EN 12939
Réaction au feu	Incombustible EUROCLASSE A1	EN 13501-1
Tolérance épaisseur	CLASSE T5	EN 823
Absorption d'eau	$WS \leq 1.00 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Traction perpendiculaire	TR7.5	EN 1607



Isolation thermique



Respecte l'environnement

CONDITIONNEMENT

PANNEAUX RE COAT +				
R (m ² K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	M ² / Pal.
1,70	60	1200	600	57.6
2,00	70	1200	600	48.96
2,25	80	1200	600	43.2
2,85	100	1200	600	34.56
3,10	110	1200	600	30.24
3,40	120	1200	600	28.8
3,70	130	1200	600	25.92
4,00	140	1200	600	24.48
4,25	150	1200	600	23.04
4,55	160	1200	600	21.6
5,10	180	1200	600	18.72
5,70	200	1200	600	17.28
6,25	220*	1200	600	14.4
6,85	240*	1200	600	14.4

*Emballage : Paquets en plastique rétractable.

*Épaisseur 220 et 230 : mini de production 12 palettes

*Épaisseur 240 : uniquement en format 1200x1200 et mini de production 22 palettes



RECOAT +
DOP 103

MW - EN 13162 - T5 - CS(10)30 - WS

